

Technický list

## AK (BF)

**Ochranný jednosložkový lak na vodní bázi, bez rozpouštědel, pro interiér**

### Charakteristika

AK je ochranný jednosložkový lak na vodní bázi, bez rozpouštědel. Speciální vysoce odolná polymerová emulze vytváří jasný transparentní film, který v průběhu času nežloutne.

Výrobek vykazuje vysokou tvrdost a současně vynikající pružnost.

Jednoduchá aplikace, snadná přetíratelnost.

Dodává se v provedení: lesk a mat.

Jednosložkový výrobek je připraven k použití – (neředit).

### Použití

Finální ochrana středně namáhaných stěn , případně jako základ na Biomaltu pod dvousložkový lak AVF.

### Způsob aplikace

**Podlahy:** aplikujte jeden nátěr laku AK a dokončete dvěma až třemi vrstvami dvousložkového laku AVF s odstupem 4 - 6 hodin mezi jednotlivými nátěry. Aplikujte pomocí lakovacího válečku s krátkým vlasem.

**Stěny:** aplikujte 3 nátěry laku AK v požadovaném provedení (mat nebo lesk) s odstupem 2 - 3 hodiny mezi jednotlivými nátěry. Aplikujte pomocí lakovacího válečku s krátkým vlasem.

### Varování !

Nikdy neaplikujte lak AK na naaplikovaný lak AVF.

Nepřidávejte vodu do výrobku: přidání vody do výrobku zcela narušuje jeho chemické vlastnosti.

**Vydatnost:** 1 kg / 10 - 15 m<sup>2</sup> v jednom nátěru dle podkladu

**Balení:** 1 kg a 5 kg

**Skladování:** V chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu, 12 měsíců od data výroby.

### Upozornění!

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem !

Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10°C.

Neaplikujte při teplotě nižší než +10°C.

**Čištění nářadí:** použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci

**Složení výrobku:** speciální vysoce odolná polymerová emulze

**Ředění:** výrobek je připraven k použití – neředit !

**Vzhled:** krémová kapalina

**Rozpustnost ve vodě:** rozpustný

**Rozpustnost v tuku:** nerozpustný

**Hořlavost:** nehořlavý

**Ph:** 8

**Specifická hmotnost:** 1,00

### Doprava ADR/RID/IMDG/IATA

Výrobek nepodléhá.

**Registrace ISS:**

kód společnosti: 06110800486

kód výrobku: INGRO AK

**VOC (směrnice 2004/42/ES):**

Vysoce výkonné jednosložkové nátěrové hmoty.

VOC v g / litr výrobku připraveného k použití:

Maximální limit: 140,00

VOC výrobku: 103,57

*Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.*