

Technický list

PROTETTIVO CERATO

Ochranný vosk, tvořený pryskyřicemi ve vodní bázi

Charakteristika

PROTETTIVO CERATO je ochranný vosk tvořený pryskyřicemi ve vodní bázi, připravený k použití. Vosk vykazuje vynikající otěruodolnost a chemickou odolnost vůči čistícím prostředkům pro domácnost a průmysl a vůči minerálním a rostlinným olejům.

Použití výrobku

Pro ochranu povrchů materiálů Atriafloor na bázi pryskyřic, v interiéru.

Technická charakteristika:

Vzhled	lesk
Stupeň lesku	80 +/- 2 lesk při 60°
Barva	mléčná
Specifická hmotnost kg/l	1,15 ± 0,05
Viskozita při 25°C	15 +/- 5 s – DIN 4
Obsah sušiny %	20 +/- 2 %
Vydatnost	45 - 50 m ² /l
Ředění	připraveno k použití
Aplikační nářadí	mop , houba
Čištění nářadí	vodou
Doba schnutí při 25°C	
povrchově:	1 hodina
na dotek:	2 hodiny
vytvrzený celkově:	24 hodin

Doba skladování 24 měsíců
Nezpracovávat při teplotách nižších než +8 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 70 %.

Balení 0,75 l , 2,5 l

Poznámka

Výrobek skladujte těsně uzavřen při teplotě od + 5 °C do +35 °C; je třeba zabránit přístupu vzduchu a vlhkosti do nádob. Klimatické podmínky mají vliv na vytvrzení, chemickou odolnost a mechanické vlastnosti konečného produktu.

Pravidla pro aplikaci**Příprava podkladu**

Povrch důkladně očistěte od prachu a případných nečistot. Pokud je to nutné, pečlivě omyjte vhodnými detergenty, opláchněte a nechte dobře uschnout. Vosk aplikujte na vyschlý podklad minimálně po 48 hodinách od aplikace podkladu.

Aplikační postup

Naneste dvě vrstvy vosku Protettivo Cerato s odstupem 2 - 3 hodiny mezi vrstvami, v závislosti na okolních podmínkách.

Poznámka: Při aplikaci druhé vrstvy nevstupujte na povrch s botami, použijte bavlněné ponožky.

Další vrstvy zajistí vyšší odolnost proti opotřebení v průběhu času. Pro poslední vrstvu je nutné zajistit omezení chůze, aby byl povrch dokonale konzervován a polymerizován a stal se maximálně odolným.

Výrobek může být kdykoliv znovu obnoven, díky své vysoké přilnavosti.

Doporučeno: Pro systém Atriafloor

Nedoporučuje se pro: Kontakt se silnými rozpouštědly a koncentrovanými kyselinami a zásadami; podlahy s přítomností vzlínající vlhkosti.

Doporučená finální úprava: Cera Atriafloor

Bezpečnostní informace

Při aplikaci dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Po použití neznečišťujte životní prostředí ani zbytky, ani prázdnými nádobami, které musí být zlikvidovány po ztvrnutí zbytků. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.