

Technický list

RASANTE

Vyplňovací a vyrovnávací hmota pro systém Atrifloor na stěny a podlahy v interiéru a exteriéru

Charakteristika

RASANTE je vyrovnávací hmota na bázi epoxidových pryskyřic ve vodní emulzi a pojiv na bázi mramorové moučky a písku s kontrolovanou velikostí zrn. Výrobek je určen pro celoplošné vyrovnání podkladů. Pro svou vysokou vyplňovací schopnost, snadnost aplikace a mechanické vlastnosti je také používán jako vyrovnávací tmel o malé síle vrstvy pro exteriér.

Použití výrobku

Speciálně pro celoplošné vyrovnání podlah a stěn, vytvořené konkrétně pro systémy Atrifloor Classic a 3D.

Technická charakteristika

| | |
|--------------------------|--|
| Vzhled | pastovitý |
| Barva | bílá |
| Specifická hmotnost kg/l | 1,65 ± 0,05 |
| Viskozita při 25°C | 25.000+/- 4.000 mPa s. |
| Objem sušiny % | 70% ± 2 |
| Vydatnost | 0,8 – 1,2 kg/m ² při síle vrstvy 1mm |
| Síla vrstvy | minimálně 1mm |
| Ředění | vodou, pokud je potřeba max. 2 % v chladném počasí |
| Aplikační nářadí | špachtle nebo hladítko |
| Schnutí při 25°C | |
| povrchově | 2 hodiny |
| suchý na dotek: | 4 hodiny |
| pro další aplikace: | za 24 hodin |
| Doba mezi nátěry min/max | po 24 hodinách |
| Hořlavost | nehořlavý |
| Skladovatelnost | 24 měsíců |
| Balení | 5 kg , 25 kg |

Poznámka

Výrobek musí být skladován těsně uzavřen při teplotě od + 5 °C do +35 °C; je třeba zabránit přístupu vzduchu a vlhkosti do nádob.

Klimatické podmínky mají vliv na vytvrzení, chemickou odolnost a mechanické vlastnosti konečného produktu. V chladném a vlhkém prostředí je vhodné místnost vytápět.

Pravidla pro aplikaci

Příprava povrchu

Savé podklady: betonové a vápenocementové povrchy, aplikujte jednu vrstvu penetrace Consolidante Atrifloor (viz technický list)

Nesavé podklady: obklady a dlažba

aplikujte jednu vrstvu penetrace Primer Atrifloor (viz technický list)

Aplikace

Na zpenetrovaný podklad aplikujte výrobek Rasante nerezovou špachtlí rovnoměrně po celé ploše.

Po nejméně 6 hodinách při 23 °C a 70% relativní vlhkosti naneste případně druhou vrstvu.

Po nejméně 12 – 15 hodinách při 23°C a 70% relativní vlhkosti je možné pokračovat v dokončení systému Atrifloor.

Pozor ! U podkladů s prasklinami je důležité nejdříve přetmelit povrch výrobkem Stucco Atrifloor, teprve potom aplikovat výrobek Rasante.

Doporučené pro: Interiérové a exteriérové povrchy, omítky, zdivo, betony.

Varování ! Bez finální povrchové úpravy nesmí přijít na aplikovanou vrstvu Rasante do kontaktu s vodou.

Dokončení, ochrana: Atrifloor Primer, Atrifloor Consolidante, Finitura Classic, Finitura 3D

Bezpečnostní informace

Výrobek je nehořlavý. Výrobek není nebezpečný, nepodléhá bezpečnostnímu označení podle normy CEE 88/379. Více informací v bezpečnostním listu.

Technický list

RASANTE

Vyplňovací a vyrovnávací hmota pro systém Atriafloor na stěny a podlahy v interiéru a exteriéru

Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.