

Technický list

AVF

Ochranný dvousložkový lak na vodní bázi, bez rozpouštědel, pro interiér a exteriér

Charakteristika

AVF je speciální dvousložkový disperzní lak na vodní bázi, s obsahem alifatického isokyanátu. Vykazuje vynikající odolnost proti opotřebení, v průběhu času nežloutne. Vytváří celistvý transparentní film, vykazuje vysokou tvrdost, přitom zachovává vynikající elasticitu.

Snadno se aplikuje a snadno se přetírá.

Vykazuje vynikající odolnost proti dlouhodobému působení vody, roztokům kyselin, alkalickým látkám a olejům.

Dodává se v provedení: lesk, pololesk, mat.

Použití

Finální ochranný nátěr v systému ArteViva pro interiér a exteriér. Může být použit i na jiné typy pryskyřičných nebo cementových materiálů pro zvýšení odolnosti. Pro aplikace na jiné povrchy doporučujeme provést preventivní testy.

Způsob aplikace

Na připravený podklad (Biomalta) naaplikujte jeden nátěr neředěného laku AK, nebo jeden nátěr laku AVF ředěný 50% vody.

Následně aplikujte 2 – 3 nátěry neředěného laku AVF v požadovaném provedení (lesk, pololesk nebo mat).

Aplikujte lakovacím válečkem s krátkým vlasem s odstupem 4 – 6 hodin mezi jednotlivými nátěry.

Produkt je pochůzný již po 24 hodinách, avšak je nezbytně nutné počkat 5 - 7 dnů, aby proběhlo kompletní zrání a vytvrzení produktu.

Příprava výrobku AVF:

Pomalou přidejte složku B(18%) do složky A(82%), promíchejte pomalu vrtačkou při nízkých otáčkách po dobu 3 minut. Při této operaci budete pozorovat mírné zahuštění výrobku. Výrobek nechte v klidu 10 – 15 minut, poté přefiltrujte přes jemné sítko (např. silonovou punčochu). Výrobek je nutné zpracovat v průběhu 2 - 3 hodin. Žádné zbytky z výrobku nelze znovu použít. Nepromíchejte tyto komponenty ručně.

Vydatnost: 1 kg / 15 - 18 m² v jednom nátěru dle podkladu

Balení:

balení 1 kg: část A 0,82 kg + část B 0,18 kg

balení 5 kg: část A 4,10 kg + část B 0,90 kg

Skladování: V chladném a suchém místě, v uzavřeném neporušeném obalu, 12 měsíců od data výroby.

Upozornění!

Výrobek v emulzi: Chraňte před mrazem !

Výrobek neskladujte při teplotě nižší než +10°C.

Neaplikujte při teplotě nižší než +10°C.

Čištění nářadí: použité nářadí umývat vodou ihned po aplikaci

Složení výrobku: speciální disperze na vodní bázi, s obsahem alifatického isokyanátu, vosků a přísad, které pomáhají vytvářet film

Vzhled: krémově bílá kapalina

Rozpustnost ve vodě: rozpustný

Rozpustnost v tuku: nerozpustný

Hořlavost: nehořlavý

Ph: 7,5

Specifická hmotnost: 0,994 kg/l

Složka B: dráždivý. Práce s výrobkem není vhodná pro osoby trpící plicním onemocněním. Při práci použijte odpovídající ochrannou masku.

Doprava ADR/RID/IMDG/IATA

Výrobek nepodléhá.

Registrace ISS:

Kód společnosti: 06110800486

Kód výrobku: INGR TFL08B

Technický list

AVF

Ochranný dvousložkový lak na vodní bázi, bez rozpouštědel, pro interiér a exteriér**VOC (směrnice 2004/42/ES):**

Vysoce výkonné dvousložkové nátěrové hmoty.

VOC v g / litr výrobku připraveného k použití:

Maximální limit: 140,00

VOC část A: 70,05

VOC část B: 0,00

VOC výrobku A+B: 57,44

Výrobce garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Výrobce nenesе žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku. Není možné, aby výrobce prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvažili, zda je vybraný výrobek vhodný pro individuální použití.